# Total Eclipse™

## REVÊTEMENT DE SOL À ULTRA HAUTE VITESSE

Finition UHS renforcée à l'uréthane offrant une résistance supérieure aux chocs et aux rayures.

SURFACES

## POURQUOI TOTAL ECLIPSE:

### RÉSISTANT AUX CHOCS, PRÉVIENT LES ÉCAILLAGES ET LES RAYURES

Renforcé à l'uréthane

### RÉPARABLE, HAUTEMENT POLISSABLE

Copolymère acrylique

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Description** | Emulsion de copolymère acrylique |
| **Aspect** | Blanc laiteux |
| **Brillant spéculaire (60°)** ASTM D1455-87 (2008) | >85 |
| **Viscosité (Brookfield)** à 68 °F (20 °C) | <10 centipoise |
| **Taux de couverture** | 2500 à 3000 ft²/gal. 61 à 74 m²/litre |
| **Temps de séchage** | Environ 30 minutes |
| **Polissabilité** | Excellente |
| **Amovibilité** ASTM D1792-06 | Excellente |
| **COV** 40 CFR partie 59 sous-partie C | 0,44% |
| **Solides totaux** | 27% |
| **Solides non volatiles** ASTM D2834-95 (2008) | 22% |
| **Parfum** | Légèrement ammoniaqué |
| **Effet antidérapant** ULTM410 | Répond aux exigences |
| **Durée de conservation** ASTM D1791-93 (2008) | 1 an |
| **Densité** ASTM D1475-98 (2008) | 8,5 liv./gal. à 68 °F 1,02 kg/L à 20°C |
| **Résistance aux détergents** ASTM D3207-92 (2008) | Excellente |
| **Gel/Dégel** ASTM D3209-93 (2008) | Passe 3 cycles |

CLASSIFIED UL — Revêtement de sol et matériaux de finition concernant seulement la résistance au glissement. 42E6

## COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Nettoyant et désinfectant pour salle de bain Triton XLC

## MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une serpillière synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse www.pioneereclipse.com

| | |
|---|---|
| **Code de produit** | 138FS |
| **Volume** | 2,5 gallons |
| **Emballage d'expédition** | 2 x 2,5 gallons |
| **Quantité par palette** | 48 |

138_PDS_FR 04/24

© 2024 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA | 1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com