

Diamond Shine™

REVÊTEMENT DE SOL À ULTRA HAUTE VITESSE

Une finition UHS économique qui offre une brillance mouillée et une résistance supérieure aux éraflures.



POURQUOI DIAMOND SHINE:

NOTRE MEILLEURE RÉSISTANCE AUX MARQUES DE TALON NOIR - MOINS DE POLISSAGES

Mélange de cire durable

TEMPS DE SÉCHAGE RACCOURCI

18% de solides non volatils

BRILLANCE EXTRÊME RÉPARABLE

Copolymère acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant Spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viscosité (Brookfield) (@ 68°F (20°C))	<10 centipoise
Taux de couverture	2500 à 3000 pieds²/gal 61 à 74 m²/liter
Temps de séchage	Environ 30 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité ASTM D1792-06	Excellente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.06%
Solides totaux	24%
Solides non volatiles ASTM D2834-95 (2008)	18%
Parfum	Légèrement ammoniacal
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.6 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles



Revêtement de sol et matériaux de
 finition concernant seulement la
 résistance au glissement.

42E6

SURFACES



COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT:

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Désinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Désinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Désinfectant

MODE D'EMPLOI

Appliquer des couches minces à l'aide d'une serpillière synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le polissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

Code du produit	104FS	104 MPE	104DR
Volume	2.50 US gallons	4 liters	55 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2.5 gallons	4 x 4 liters	1 x 55 gallons
Quantité par palette	48	48	4