Lumen L144™

FINITION PLANCHER /SCELLANT

Un revêtement acrylique pour une grande variété de conditions de trafic sur le sol.

SURFACES

POURQUOI LUMEN L144:

RÉPONSE AU POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Copolymère acrylique avancé

RÉPARABLE ET DURABLE

Mélange de cire avec une réponse au polissage supérieure pour réparer les rayures et les motifs d'usure

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Émulsion polymère
Aspect	Blanc laiteux
Brillant spéculaire (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Taux de couveture	2500 to 3000 ft²/gal 61 to 74 m²/liter
Temps de séchage	Environo 25 minutes
Polissabilité	Excellente
Amovibilité ASTM D1792-06	Excellente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.02%
Solides totaux	25%
Parfume	Odeur légère, Aucun parfum ajouté
Effet antidérapant ULTM410	Conformes aux critères
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-98 (2008)	8.5 lb/gal @ 68°F 1.03 kg/L @ 20°C
Résistance aux détergents ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Gel/Dégel ASTM D3209-93 (2008)	Passe 3 cycles

COMPATIBILITÉ DU DÉSINFECTANT

Les désinfectants Pioneer Eclipse suivants peuvent être utilisés en toute sécurité sur ce revêtement de sol lorsqu'ils sont correctement dilués et utilisés conformément aux instructions du produit. L'eau de Javel et d'autres substances corrosives peuvent causer des dommages.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

MODE D'EMPLOI

Sols poreux ou zones à fort trafic - Appliquer 2 couches minces de scellant pour sol. Appliquer des couches minces de ProLine Premium à l'aide d'une vadrouille synthétique propre. Laisser le sol sécher complètement entre les couches et avant le brunissage.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com.

Code du produit	144FS	144MPE	144DR
Volume	2.50 US gallons	4 Liters	55 US gallons
Emballage d'expédition	2 x 2.5 gallons	4 x 4L	1 x 55 gallons
Quantité par palatte	48	48	4

144_PDS 08/24

© 2024 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA | 1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • www.pioneereclipse.com