



We help you shine.™



**STA-BRITE™**  
GULVPOLISH

# 130 STA-BRITE™

## GULVPOLISH

shine on.

En gulvpolish, beregnet til rengøringsystemer med lavt vedligehold, skal ikke poleres, utrolig modstandsdygtig overfor hælmærker, ridser, sæbeprøder og vask.

### Produktemballering\*



**PRODUKTKODE: 130FSE**  
STØRRELSE: 10 liter  
MÆNGDE: 2 pr. kasse



**PRODUKTKODE: 130MPE**  
STØRRELSE: 4 liter  
MÆNGDE: 4 pr. kasse

\* Special emballering kan fås ved henvendelse.

## Din *ikke polerings* formulering med høj *glans*.

### ANBEFALES TIL:

Alle gulve

### BRUGERVEJLEDNING: OPSTART

Efter grundrengøring, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, skyllet og er tørret helt igennem, kan der påføres 5-6 tynde lag Sta-Brite20 gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne. Alternativ: Påfør 2 tynde lag Pioneer Eclipse gulvførsegler for at beskytte områder med ekstrem trafik, og gamle porøse gulve, og derefter 4 lag Sta-Brite20 gulvpolish.

Obs: For at undgå forurening af ubrugt polish, hæld ikke resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

### BRUGSANVISNING: REETBLERING

Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag Sta-Brite20 gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne. Dette produkt skal IKKE grundrengøres før det er absolut nødvendigt.

### Produktdata:

Beskrivelse	Akryl co-polymer emulsion	Dækevne	61 - 74 m <sup>2</sup> pr liter	Grundskuringsvenlighed ASTM D1792-06	Fortræffelig
Udseende	Mælkehvid	Lugt	Let ammoniak	Evne til at modstå rengøringsmidler ASTM D3207-92 (2008)	Fortræffelig
Ikke flygtige stoffer ASTM D2834-95 (2008)	20%	Skridsikkerhed UL TM410	Opfylder	Tørretid	+/- 30 minutter
Glans refleksion (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85	Holdbarhed i dunken ASTM D1791-93 (2008)	1 år	Frostcyklus ASTM D3209-93 (2008)	Gennemfører 3 cykluser
Viscositet (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 CPS	Tæthed ASTM D1475-98 (2008)	1,03 kg pr liter @ 20°C	VOC (40 CFR Part 59 Subpart C)	0,01%

Sikkerhedsdatablade kan hentes på [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)



Klassificeret af UL for sin skridsikkerhed. 42E6

# Pioneer Eclipse®

©2011 Amano Pioneer Eclipse Corporation® • 1 Eclipse Road • PO Box 909 • Sparta, NC 28675 USA  
1-800-367-3550 • +1-336-372-8080 • Fax: 1-336-372-2895 • [www.pioneereclipse.com](http://www.pioneereclipse.com)