

# Diamond Shine™

## REVESTIMIENTO DE SUELOS DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA

Un acabado de velocidad ultra rápida económico que proporciona un brillo de aspecto mojado y una resistencia superior a los rayones.



SUPERFICIES



### POR QUÉ DIAMOND SHINE:

**NUESTRA MEJOR RESISTENCIA  
A MARCAS DE TACONES NEGRAS -  
MENOS BRUÑIDO**

Mezcla de cera duradera

**TIEMPO DE SECADO RÁPIDO**

18% Sólidos No Volátiles

**BRILLO DE ALTA INTENSIDAD  
REPARABLE**

Copolímero acrílico

### DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Brillo Reflectivo (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viscosidad (Brookfield) (a 68°F (20°C))	<10 centipoise
Cobertura	2500 to 3000 ft <sup>2</sup> /gal 61 to 74 m <sup>2</sup> /liter
Tiempo de Secado	Unos 30 minutos
Redondez	Excelente
Removabilidad ASTM D1792-06	Excelente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0.06%
Sólidos Totales	24%
Sólidos No Volátiles ASTM D2834-95 (2008)	18%
Fragancia	Ligeramente amoníaco
Slip Resistance ULTM410	Cumple con los requisitos
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8.6 lb/gal (a 68°F) 1.03 kg/L (a 20°C)
Resistencia Detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/ Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

#### COMPATIBILIDAD CON DESINFECTANTES:

Los siguientes desinfectantes de Pioneer Eclipse se pueden usar de forma segura sobre este revestimiento de suelos si se diluyen correctamente y se utilizan de acuerdo con las instrucciones del producto. La lejía y otros productos corrosivos pueden causar daños.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

### INSTRUCCIONES

Aplique capas finas con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa antes del bruñido.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)



Clasificado por U.L. en cuanto a resistencia al resbalo solamente. 42E6

Código Producto	104FS	104 MPE	104DR
Volumen	2.50 US galones	4 litros	55 US galones
Embalaje de Expedición	2 x 2.5 galones	4 x 4 litros	1 x 55 galones
Cantidad Para Paleta	48	48	4