

**Pioneer  
Eclipse**  
An AMANO Company

# Atlas™

## ALCOHOL RESISTANT FLOOR COATING



Gulvfinish, der kan repareres og fjernes, specielt formuleret til **høj modstandsdygtighed over for alkoholholdig håndsprit.**

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Polymeremulsion
Udseende	Mælkehvid
Spejlblank (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viskositet (Brookfield) ved 68°F (20°C)	<10 centipoise
Rækkevidde	61 to 74 m <sup>2</sup> /liter
Tørretid	Ca. 30 minutter
Poleringsevne	Fremragende
Aftagelighed ASTM D1792-06	God
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	< 0,25%
Faste Stoffer i alt	25%
Ikke-flygtige faste stoffer ASTM D2834-95 (2008)	20%
Duft	Mild lugt
Skridsikkerhed ULM410	UL afventer
Holdbarhed ASTM D1791-93 (2008)	1 år
Vægtfylde ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg/l ved 20°C
Rengøringsmiddel Modstandsdygtighed ASTM D3207-92 (2008)	Fremragende
Frost/optøning ASTM D3209-93 (2008)	Mere end 3 cyklusser



Gulvbehandlings- og finishmaterialer kun til forbedring af skridsikkerhed. 42E6

OVERFLADER



### HVORFOR ATLAS:

**HOLDER LÆNGE, KAN REPARERES OG KAN FJERNES**

Unik polymerblanding

**ALKOHOLRESISTENT**

Se de sammenlignende testresultater på side 2

**KRÆVER INGEN BLANDING**

Single komponent

**NEM AT BRUGE**

Kræver intet specialudstyr eller avancerede påføringsmetoder

### INSTRUKTIONER

Påføres i tynde lag med en ren, syntetisk moppe. Lad gulvet tørre helt mellem hvert lag og før polering.

For at opnå en effektiv modstandsdygtighed over for alkoholbaserede desinfektionsmidler skal gulvet være kemisk afrenset og Atlas anvendt til alle lag. Ved at anvende Atlas på andre produkter til overfladebehandling end Atlas' produkter efter stripping eller skrubning og genbehandling opnås IKKE effektiv modstandsdygtighed over for alkoholbaserede desinfektionsmidler.

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad kan downloades på [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

### FORENELIGHED MED DESINFEKTIONSMIDLER:

De følgende Pioneer Eclipse desinfektionsmidler er sikre til brug på denne gulvbehandling, når de er korrekt fortyndet og bruges som angivet på produktets brugsanvisning. Blegemidler og andre eroderende stoffer kan forvolde skader.

Nova Disinfectant

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

Produktkode	115MPE
Volumen	4 liter
Forsendelses-pakning	4 x 4 liter
Antal pr. pallet	48

115\_PDS\_DK 08/22

## Sammenligning af Atlas Alcohol Resistant Floor Coating med andre gulvbehandlingstyper

	Atlas alkoholbestandig gulvbehandling	Dri-Brite gulvbehandling	Konventionel gulvbehandling	Langtidsholdbar gulvbehandling
Slidstyrke	God	God	Rimelig	Fremragende
Alkoholbestandighed	Fremragende	Ringe	Ringe	God
Jordbestandig	Fremragende	God	God	Fremragende
Indledende blankhed	Fremragende	Fremragende	God	Rimelig
Reparationsegnet	God	Rimelig	Fremragende	Ringe
Aftagelighed	God	God	Fremragende	Ringe

## Sammenligning af Atlas PLETBESTANDIGHED med andre førende konkurrerende gulvbehandlinger

Atlas alkoholbestandig gulvbehandling		Førende konkurrerende gulvbehandling						
Plettende stof	Hviletid							
	5 min.	15 min.	30 min.	1 time	2 time	8 time	24 time	
Isopropanol								Efter 24 timer
Førende desinfektionsmiddel								Efter 7 dage
Isopropanol								Efter 24 timer
Førende desinfektionsmiddel								Efter 7 dage
Jod								Efter 24 timer
Jod								Efter 7 dage

Atlas udviste begrænset eller ingen farvepåvirkning fra alkohol, desinfektions- og jodholdige midler i modsætning til førende konkurrerende gulvbehandling.